



ДИОЛ
СОЮЗ

Республика Казахстан, г. Астана

Тел: +7 7172 457 000

Сот: +7 700 457 00 00

www.diol.kz

e-mail: info@diol.kz



Лак БТ-577 ГОСТ 5631-79

Описание

Представляет собой раствор битума в органических растворителях с введением синтетических модифицирующих добавок и сиккатива.

НАЗНАЧЕНИЕ БТ-577

Предназначен для временной (до 6 месяцев) защиты поверхностей металлических конструкций, а также для изготовления алюминиевой краски. Применяется в строительстве и машиностроении.

Меры предосторожности

При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветрить помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании лака на кожу промыть ее теплой водой с мылом.

Способ применения БТ-577

На подготовленную поверхность лак наносится кистью, краскораспылителем, наливом или окунанием. При необходимости, разбавляется уайт-спиртом, сольвентом или скипидаром, или их смесью. Время высыхания – 24 часа при температуре 20С; 20 минут – при температуре 100С. Внешний вид покрытия - глянцевая, однородная, ровная поверхность, без оспин и морщин.

Технические характеристики БТ-577

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4 при 20±2 °С, сек.....	18-35
Массовая доля нелетучих веществ, %	39±2
Время до высыхания степени 3:	
- при 20±2 °С, час, не более.....	24
- при 100-110 °С, мин, не более	20
Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы, не менее.....	0,20
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более.....	1
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при 20±2 °С, ч, не менее.....	48
Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора NaCl при 20±2 °С, ч.....	3

Условия хранения

Лак БТ-577 необходимо хранить в сухом не отапливаемом помещении, в плотно закрытой таре. вдали от электрических приборов, пищевых продуктов, в местах, недоступных для детей.

Лак нужно предохранять от влаги и прямых солнечных лучей.

Срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.