



ДИОЛ
СОЮЗ

Республика Казахстан, г. Астана

Тел: +7 7172 457 000

Сот: +7 700 457 00 00

www.diol.kz

e-mail: info@diol.kz



Грунтовка быстросохнущая «ГФ-021 БС» ГОСТ 25129-82

Описание: Грунтовка быстросохнущая «ГФ-021 БС» изготавливается на основе алкидного лака в смеси с пигментами, наполнителями и специальными добавками.

Назначение

Грунтовка предназначена для грунтования металлических, деревянных и других поверхностей, а также для создания промежуточного защитного слоя под специальные и декоративные эмали.

Свойства

Покрытие имеет ровный матовый вид и обладает атмосферостойкостью, высокими антикоррозионными свойствами. По слою грунта могут наноситься эмали серии НЦ, ПФ, ГФ, ЭП, ФЛ, ХВ, АС, КО, ОС и др.

- Время высыхания до ст. 3 при + 20С° не более 2 ч.
- Стойкость пленки к изменению температур: -45С° до +60С°

Технические характеристики:

Массовая доля нелетучих веществ, %	54-60
Условная вязкость, с, не менее	45
Время высыхания покрытия до степени 3, ч., не более	2
Адгезия покрытия	1
Расход грунтовки на однослойное покрытие, г/м ²	60-100
Стойкость покрытия к статическому воздействию:	
3%-ого раствора хлористого натрия, ч., не менее	24
воды, ч., не менее	48
минерального масла, ч., не менее	48

Цвета: серый, красно-коричневый, черный

Подготовка поверхности

- Очистить поверхность от пыли, грязи, старых лакокрасочных покрытий, масляных пятен, слабоудерживаемых частиц и следов коррозии.
- Металл без следов коррозии обезжирить растворителем.
- Окрашиваемая поверхность должна быть сухой.

Подготовка грунтовки

- Перед применением грунтовку тщательно перемешать до однородного состояния в таре потребителя.

Способ нанесения

- Грунтовка наносится на поверхность методом пневматического и безвоздушного распыления, струйным обливом, окунанием, кистью. Перед применением грунтовку разбавляют сольвентом, ксилолом или смесью одного из указанных растворителей с уайт-спиритом в соотношении по массе 1:1.
- Смешение грунтовки с другими лакокрасочными материалами не допускается.

Гарантийный срок и условия хранения

- Гарантийный срок хранения: 6 месяцев.
- Грунтовку хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Беречь от огня.

Меры предосторожности

- Грунтовка является горючим лакокрасочным материалом.
- Токсичность состава определяется свойствами входящих в состав компонентов: органических растворителей. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека