



ДИОЛ
СОЮЗ

Республика Казахстан, г. Астана

Тел: +7 7172 457 000

Сот: +7 700 457 00 00

www.diol.kz

e-mail: info@diol.kz



Эмаль ХВ-1100 ГОСТ 6993-79

Описание: Эмаль ХВ-1100 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе смеси хлорированной поливинилхлоридной и алкидной смол в смеси летучих органических растворителей с добавлением пластификатора.

Назначение: Эмаль предназначена для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических поверхностей изделий и оборудования, эксплуатирующихся в атмосферных условиях умеренного и холодного климата.

Свойства: Покрытие обладает высокой эластичностью и адгезией к различным материалам, повышенной устойчивостью к водным и атмосферным воздействиям, повреждающим факторам механического характера, длительным сроком эксплуатации.

- Время высыхания до ст. 3 при + 20С° **не более 1 ч.**
- Расход эмали на один слой: 100-150 г/м²

Технические характеристики:

Массовая доля нелетучих веществ, %	28-37
Условная вязкость, с	40-70
Время высыхания покрытия до степени 3, ч., не более	1
Степень перетира, мкм, не более	35

Цвета: по согласованию с заказчиком

Способ нанесения: Эмаль наносится методом пневматического или безвоздушного распыления. Перед применением эмаль хорошо перемешивают до однородной консистенции и при необходимости разбавляют растворителями Р-4, Р-4А, Р-5.

Гарантийный срок и условия хранения

- Гарантийный срок хранения: 12 месяцев.
- Эмаль хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Беречь от огня.