



ДИОЛ
СОЮЗ

Республика Казахстан, г. Астана

Тел: +7 7172 457 000

Сот: +7 700 457 00 00

www.diol.kz

e-mail: info@diol.kz



Грунт-Эмаль ХС-7200 ТУ-2313-131-13414105-2011

Грунт-эмаль ХС-7200 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе хлорсульфированного полиэтилена с введением уникального ингибитора коррозии, органических растворителей и специальных добавок.

Назначение: Антикоррозионная грунт-эмаль на основе хлорсульфированного полиэтилена, предназначена для антикоррозионной окраски металлических и железобетонных сооружений, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности: градирни, резервуары, отстойники, трубопроводы, сваи и фундаменты гидротехнических сооружений, прочее технологическое оборудование, эксплуатируемое в условиях постоянного контакта с пресной и морской водой, растворами солей и щелочей. При нанесении образует матовое покрытие, характеризующееся высокой степенью эластичности.

Подготовка материала: перед применением грунт-эмаль тщательно перемешивают и при необходимости разбавляют растворителями Р-4 или Р-4А.

Подготовка поверхности: Окрашиваемую поверхность очищают от загрязнений, ржавчины и окислы, обезжиривают и хорошо высушивают. Ранее окрашенную поверхность очищают от отслаивающихся слоёв старого покрытия, зачищают механизированным шлифовальным инструментом, обеспыливают и обезжиривают. Для проверки совместимости делают предварительную окраску небольшого участка. Если старое покрытие начнет отслаиваться, его необходимо полностью удалить.

Система покрытий: наносят три слоя грунт-эмали толщиной по 18-25 мкм. каждый с промежуточной сушкой 0,5 часа. Окончательное время высыхания трехслойного покрытия составляет 1 час. Данная система покрытия обеспечивает защитные свойства в течении 5 лет.

Метод нанесения: грунт-эмаль наносят на поверхность методами пневматического и безвоздушного распыления, валиком или кистью при температуре не ниже -10°C и не выше +35°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Цвета: по каталогу RAL.

Меры предосторожности: информация указана на этикетках и в паспортах безопасности.

Гарантийный срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления.